



Ytong EasyFix

Systémové řešení pro lepení nenosných stěn do tl. 100 mm



- Systémové řešení pro lepení nenosných stěn do tl. 100 mm
- Pro renovace, drobné zdění v bytě, nenosné dekorativní interiérové prvky z pórobetonu
- Úsporné řešení pro DIY: 1 kg EasyFix = 5 kg zdicí malty
- Rychlá a jednoduchá aplikace
- Inovované balení s dvojitým aplikátorem
- Bezpečný a zdravotně nezávadný výrobek
- Bez přípravy malty, bez spotřeby vody a bez použití nářadí!

Specifikace

Ytong EasyFix je vinylové lepidlo (disperzní lepidlo na bázi polyvinylacetátu) speciálně vyvinuté pro lepení nenosných příček z pórobetonu.

Výrobku je udělen certifikát EMICODE® EC1 Plus – nejnižší možný obsah emisí. Díky tomu splňuje nejvyšší ekologické a zdravotní požadavky.

Norma/předpis

STO 060-057649

Použití

Pro zjednodušení montáže a zkrácení doby potřebné k instalaci nenosných příček v bytě, obězdívek, nenosných dekorativních interiérových prvků z pórobetonu. Lepidlo Ytong EasyFix lze pou-

žívat pouze pro nenosné příčky do tloušťky 100 mm a k lepení nenosných interiérových prvků. V případě lepení nenosných příček o tloušťkách nad 100 mm použijte zásadně vždy celoplošné lepení Ytong zdicí maltou.

Lepidlo Ytong EasyFix nelze používat pro příčky tl. nad 100 mm.

Zpracování

Ytong EasyFix je dodáván v 1 kg tubě s praktickým dvojitým aplikátorem. Před použitím tubu protřepeme.

Podklad pro nanášení lepidla musí být soudržný, čistý, rovný a zbavený prachu a mastnoty. Pomocí dvojitého aplikátoru nanášíme lepidlo na lepenou styčnou a ložnou plochu tvárnic. Polohu lepených tvárnic je možné upravovat

do 10 minut po přilepení.

Tvárnice pro lepení lze snadno upravovat vidiovou pilou, srovnat hoblíkem či brusným hladítkem. Zpracováváme při teplotách 5 °C až 25 °C.

Přebytečné lepidlo odstraníme vlhkým hadříkem. Vytvrzené lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

Důležitá upozornění

Při práci/manipulaci s lepidlem používejte rukavice a ochranné brýle.

Balení a skladování

Prodejní jednotka je 1 tuba (balení). Lze zakoupit také v krabici po 10 baleních.

Skladovat v suchu při teplotách 5 °C až 25 °C, chránit před vlhkem. Po použití uzavřít krytkou, která

je součástí aplikátoru.

Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost v neotevřeném původním obalu 18 měsíců od data výroby uvedeného na tubě.

Pokyny pro odstraňování

Zbytkové množství lepidla je doporučeno odstraňovat pod kódem odpadu 08 04 10. Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09.

Zamezte odstraňování odpadů prostřednictvím kanalizace.

Obaly se zbytkovým množstvím lepidla zlikvidujte v provozovně k likvidaci oprávněně.

Technické vlastnosti – Ytong EasyFix

	jednotka	hodnota
Reakce na oheň		A1
Požární odolnost		EI 60
Hodnota pH		3,0
Viskozita (Brookfield, 06/20 min-1) při 20 °C	mPa.s	11 000
Hustota dle EN 542 při 20 °C	g/cm ³	1,15

Základní údaje – Ytong EasyFix


	jednotka	hodnota
Environmentální certifikace podle EMICODE®		EC1 Plus - velmi nízké emise ≤ 60 µg/m ³ (VOC po 28 dnech)
Základní složení		Disperzní lepidlo na bázi polyvinylacetátu PVAc
Prodejní jednotka	tuba	1
Obsah tuby	kg	1
Počet tub v krabici	tuba/krabice	10
m ² příček (výšky 250 mm) z jednoho balení	m ²	9
Množství běžných metrů z 1 balení	bm	50
Čas na úpravu prvku	min	10
Teplota pro zpracování		+5 °C; +25 °C
Teplota pro skladování		+15 °C; +25 °C
Skladovatelnost	měsíc	18

Upozornění

- Nepoužívat pro lepení pórobetonových příček a tvárnic nad 100 mm!
- Nepoužívat pro lepení příček z vápenopískových tvárnic Silka!
- Nepoužívat pro lepení tepelněizolačních desek Multipor a Multipor pro ostění!

Pro použití s těmito výrobky:

Ytong Obezdívka 50, Ytong Klasik 75 a Ytong Klasik 100 mm



Další doporučené nářadí:

